

Hydrofix® R500 Parketlijm

Factsheet: hfix 06/04

Product

Hydrofix R500 is een 1-component elastische lijm voor houten vloeren. Hydrofix R500 is geschikt voor verlijming van tropische en inheemse houtsoorten, houten bestratingen, mozaïek parket, spaanplaat en multiplex op zandcement dekvloeren en anhydriet (giet)vloeren.

Kenmerken

- Elastisch blijvend
- Oplosmiddelvrij, zeer lage emissie
- Ééncomponent, gebruiksklaar
- Eenvoudige verwerking
- Verrubberd met luchtvochtigheid
- Geluiddempend
- Geen primers nodig
- Groot hechtspectrum

Gebruiksaanwijzing

Ondergronden dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. Losse en slecht hechtende delen dienen te worden verwijderd. Na het schuren van een ondergrond deze grondig stofzuigen. Tegelvloeren vooraf stralen. Verse zandcement dekvloeren dienen gemiddeld gedurende 4 weken in de zomer en 6 weken in de winter te drogen bij een laagdikte van 30mm. Een vochtmeting vooraf-gaand aan de verlijming blijft altijd noodzakelijk. Ondervloeren dienen op de onderliggende constructie vlak verlijmd of geschroefd te worden. Hydrofix R500 kan oneffenheden tot 5mm. opvullen. Parketlijm met geschikte lijmkam volgens IVK-richtlijnen gelijkmatig aanbrengen. Parketstroken in de uitgespatelde lijm (vóórdat huidvorming plaatsvindt) aandrukken en van de bovenzijde aankloppen zodat de lijm goed in contact is met de hechtvlakken. Voorkom holle ruimten onder de vloerdelen.

Beperkingen

Bij het bepalen van de kwaliteit en het vochtgehalte van de ondergrond moeten de voorschriften van de houtleverancier en de standaard regelgeving zoals die in de bouw gelden in acht worden genomen. Bij twijfel en/of onbekende ondergronden altijd eerst met onze technische dienst contact opnemen en afstemmen. Chemisch voorbehandeld hout dient alleen verlijmd te worden na schriftelijk akkoord van Bloem Sealants bv. Bij verlijming op bepaalde kunststoffen is vooraf testen noodzakelijk.

Verpakking

Blikken à 5 en 15 kg..

Andere verpakkingen aanvraag.

Technische eigenschappen

Kleur:	beige
SG:	1,55
Consistentie:	pasta
Open tijd:	60 min. @ 23° C.
Doorharding:	3 mm. na 12 uur.
Temp. bestendigheid:	-40° C tot +90° C.
Verwerkings temp.:	+15° C tot +35° C.
Vochtbestendigheid:	-40° C tot +90° C.
Waterbestendigheid:	uitstekend
Ingebruikname vloer:	na 48 uur.



Reinigen

Niet verharde lijmresten op houten vloerdelen dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd met industriecrepe of schone doeken met behulp van BS-Bencocleaner. Deze vooraf testen op vlekken.

Opslag en houdbaarheid

Koel (tussen 10°C en 25°C) en droog bewaren, ongeopende verpakking tenminste 6 maanden houdbaar.

Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Contact met ogen en huid kan irritatie veroorzaken. Draag geschikte handschoenen en beschermingsmiddelen. Na contact met ogen met veel water spoelen en arts raadplegen. Tijdens verwerking werkruimte goed ventileren. Bij doelmatige toepassing is het verrubberde product zonder risico. Zie betreffend veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.

Vervoersclassificatie

Niet van toepassing, derhalve geen speciale maatregelen noodzakelijk.