

Acryl-Crackfree®

Acrylaatkit ter voorkoming van craquelé en verkleuring van de verf

Factsheet: Acryl Crackfree NL2404

Hoogwaardige acrylaatkit voor schilders. Acryl-Crackfree is zeer goed overschilderbaar is met de meeste watergedragen en synthetische verfsystemen en voorkomt craquelé en verkleuring van de verf.



Toepassingen

- Voor het opvullen van naden die later geschilderd worden
- Voor neggekanten van deurkozijnen en raamkozijnen
- Langs vensterbanken, scheidingswanden, plafonds, plinten, trapbomen, afdeklatten, sierlijsten, etc.
- Scheuren in beton, pleister- en schilderwerk

Kenmerken

- Voorkomt craquelé en verkleuring van de verf
- Hecht op de meeste ondergronden
- Makkelijk te verwerken
- Makkelijk met water te reinigen
- Plasto-elastisch gedrag na droging
- Toepasbaar op licht vochtige ondergronden

Onderbouwing

- CE-Markering, EN15651-1: F-Ext-Int: Class 7.5P

Voegafmetingen

- Voegdieptes dienen in verhouding met de voegbreedte te zijn.
- Bloem PE- of PU-rondschuim rugvulling gebruiken om de juiste voegdiepte te bepalen en driepuntshechting te voorkomen
- Minimale voegbreedte = 5mm
- Voegbreedtes tot 10mm = gelijke voegdiepte
- Voegbreedte ≥ 10mm = voegbreedte gedeeld door 3 + 6mm

Ondergronden

Acryl-Crackfree geeft een goede hechting op de gebruikelijke bouwmaterialen. Los zittende delen vooraf verwijderen. Ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn maar mogen licht vochtig zijn. Sterk zuigende ondergronden zoals kalkzandsteen, gips en gasbeton kunnen met een oplossing van 1 deel Acryl-Crackfree op 2 delen water (als hechtpriemer) voorgestreekt worden. Bij twijfel hechtproeven nemen en/of advies inwinnen.

Technische eigenschappen bij 20°C en 60% RV

Basis:	Dispersie acrylaat
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +40°C
Temperatuur bestendigheid:	-20°C tot +80°C
Vorstbestendigheid bij transport:	tot -15°C
Huidvorming afhankelijk van dikte, temperatuur en luchtvochtigheid:	10 tot 30 min.
Soortelijk gewicht, ISO1183-1	1,6 g/ml
Rek bij breuk, ISO868	200%
Shore-A-Hardheid, ISO868	40°Shore-A
Treksterkte, DIN 53504	0,7 N/mm ²
Uitzakken, ISO7390	nihil
Toelaatbare vervorming (EN15651-1):	7,5%
Organisch oplosmiddel:	>0,0% VOC (EG)

Overschilderbaarheid

Acryl-Crackfree is algemeen zeer goed overschilderbaar met watergedragen en synthetische verfsystemen. De beste resultaten om Acryl-Crackfree te overschilderen worden bereikt na volledige uitharding van de voeg. Bij twijfel adviseren wij altijd vooraf zelf te testen.

Verwerking

Met hand- of accuspuit. Voor huidvorming de kitvoeg met water afwerken. Oppassen voor lekstrepen op poreuze ondergronden. Indien dit toch heeft plaatsgevonden materiaal met veel water en zachte borstel verwijderen.

Beperkingen

Niet toepassen voor voortdurende waterbelasting, vloervoegen onder de grond. Tijdens de huidvorming gedurende minimaal 5 uur tegen regen beschermen. Niet toepassen op PE, PP, PC, teflon, neopreen en bitumen.

Kleuren

Standaard wit, ral 9010.

Verpakking

Kokers à 310 ml.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (5°C < 25°C). Vorst vermijden! Tenminste 18 maanden in originele verpakking houdbaar.

Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Langdurig contact met de huid voorkomen. Direct contact met levens- en genotmiddelen vermijden tot de kit verubberd is. Na contact met ogen met veel water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het verubberde product zonder risico. Zie betreffend veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.

Vervoersclassificatie

Niet van toepassing.

