

Bencofoam®

Montage- en isolatie purschuim voor doseerpistool

Factsheet: Bencofoam NL2201

Bencofoam is een snel uithardend polyurethaanschuim voor verwerking met een doseerpistool. Bencofoam is ontwikkeld om te monteren, af te dichten, te isoleren en te vullen.



Toepassingen:

- Montage van raam- en deurkozijnen
- Afdichting van scheidingswanden en stelruimtes
- Afdichten van doorvoeren van buizen en (elektrische) leidingen
- Dichten van gaten, voegen, scheuren en holtes in muren

Kenmerken

- Uitstekende hechting
- Gelijkmatige fijne celstructuur
- Uitstekende isolatiewaarden
- Goede warmte- en geluidsisolatie
- Vrije schuimopbrengst tot 45 liter
- Door het speciale ventiel zijn de bussen zowel rechtop en liggend te bewaren

Eigenschappen

Bencofoam hecht uitstekend op de meeste bouw-materialen zoals hout, steen, beton, metselwerk, metaal en diverse kunststoffen; niet op polyethyleen, siliconen, vetten, e.d. Het purschuim laat zich bij temperaturen van +5°C tot +25°C goed verwerken. De beste verwerkingstemperatuur ligt bij +20°C. Uithardend schuim is rotvrij, vocht- en temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C. Bencofoam is veroudering bestendig, maar niet UV-bestendig.

Verwerking

Ondergronden dienen vast, schoon, stof- en vetvrij te zijn. Poreuze ondergronden licht met water bevochtigen bevordert de schuimopbrengst. Voor gebruik 20x krachtig schudden. Bus handvast op pistool schroeven. Bus omkeren en met de trekker de schuimstroom voorzichtig doseren. Tijdens de verwerking schudden regelmatig herhalen. Holle ruimtes voor 65% vullen omdat vers schuim nog uitzet. Voor grotere voegen en holle ruimtes wordt bevochtigen na iedere schuimlaag aanbevolen. Gemorst schuim direct met Bloem Spraycleaner of Powerscrub reinigingsdoekjes verwijderen. Een aangebroken bus dient binnen 4 weken verwerkt te worden. Voor de verwerking eerst de voorschriften op het etiket van de bus lezen.

Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot 25°C
Optimale verwerkingstemperatuur:	+20°C
Min. temperatuur bus:	vanaf +5°C
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +80°C
Kortstondig:	tot +100°C
Kleefvrij:	na 10 min.
Snijdbaar (streng van Ø 20 mm):	na 30-45 min.
Celstructuur:	fijn/ gesloten
Thermische geleiding, DIN52612:	0,036 W/mK
Treksterkte, DIN 53571:	13,0 N/cm ²
Compressiesterkte DIN 53421:	0,03 MPa
Volumegegewicht, ASTM D1622:	19 Kg/m ³
Wateropname:	≤1%

Reiniging

Vers, onuitgehard schuim direct met Bloem spraycleaner of Powerscrub reinigingsdoekjes verwijderen. Uithardend schuim kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Verpakking

Inhoud 750 ml. 12 bussen per doos.

Opslag en houdbaarheid

12 Maanden, koel en droog (+5°C tot +25°C)
Zie de vermelde datum op de bus.

Veiligheidsmaatregelen

Bevat isocyanaten. Zeer ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen, luchtwegen en de huid. Na contact met ogen met veel water spoelen en arts raadplegen. Tijdens verwerken werkruimte goed ventileren. Uit het zonlicht houden en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Zie www.bloemsealants.com voor uitvoerige informatie.

Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.