

## Joint Repair<sup>®</sup>

### Reparatiepasta met ruwe korrelstructuur

Factsheet: Joint Repair NL2201

Reparatiepasta met een ruwe korrelstructuur. Voor het vullen en herstellen van beschadigd voegwerk, gaten en scheuren in metselwerk, tussen steenstrips, als vulling van boorgaten in muren, enz.



#### Toepassingen

- Voor het vullen en herstellen van beschadigd voegwerk
- Voor gaten en scheuren in metselwerk
- Tussen steenstrips
- Als vulling van boorgaten in muren, enz.

#### Kenmerken

- Pasta met een grove korrelstructuur
- Hecht op metselwerk, beton, cement, hout, structuurpleister, enz.
- Overschilderbaar na voldoende uitharding
- Na uitharding 7,5% vervorming toelaatbaar
- Plasto-elastisch gedrag
- Ftalaatvrij
- Toepasbaar op licht vochtige ondergronden

#### Onderbouwing

- Belgian & French VOC Regulation

#### Verwerking

Hechtvlakken dienen droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn. Dunne lagen vermijden. Niet onder +5°C of bij felle zon verwerken. Aanbrengen met handkitpistool. Na Ca. 5 minuten met een voegspijker aandrukken en gladstrijken. Overtollige pasta met veger en licht vochtige spons verwijderen. Niet gebruiken voor voegen die permanent aan water zijn blootgesteld.

#### Ondergronden

Ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. Losse delen vooraf verwijderen. Ondergronden mogen licht vochtig zijn. Bitumineuze ondergronden zijn ongeschikt. Polyethyleen, teflon en DPC geven geen aanhechting.

#### Technische eigenschappen bij 20°C en 60% RV

Basis:	Dispersie acrylaat
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Temperatuur bestendigheid	-20°C tot +75°C
Huidvorming afhankelijk van dikte, temperatuur en luchtvochtigheid	Ca. 20 minuten
Doorharding afhankelijk van dikte, temperatuur en luchtvochtigheid	0,5 mm per 24 uur
Soortelijk gewicht	1,90 g/ml
Rek bij breuk, ISO868	> 100%
Shore-A-Hardheid, ISO868	Ca. 40
Treksterkte, DIN5359	0,5 N/mm <sup>2</sup>
Uitzakken, ISO7390	nihil
Toelaatbare vervorming, EN15651-1	7,5%
Organisch oplosmiddel	>0,0% VOC (EG)

#### Verwerking

Hechtvlakken dienen schoon, vet- en stofvrij te zijn. Losse delen vooraf verwijderen.

#### Beperkingen

Niet onder +5°C verwerken. Niet geschikt voor beglazingen en niet voor voegen die permanent aan water zijn blootgesteld.

#### Kleuren

Standaard cement-grijs.

#### Verpakking

Kokers à 310 ml.

#### Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (5°C < 25°C). Tenminste 12 maanden in originele verpakking houdbaar.

#### Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Langdurig contact met de huid voorkomen. Direct contact met levens- en genotmiddelen vermijden tot de kit verrubberd is. Na contact met ogen met veel water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het verrubberde product zonder risico. Zie betreffend veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.

#### Vervoersclassificatie

Niet van toepassing.

