



**EIGENSCHAPPEN**

- Constructielijm onder de vorm van een mastiek
- Geen spijkers en schroeven
- Vullend vermogen
- Onmiddellijke hechting
- Hoge eindsterkte
- Op waterbasis, oplosmiddelvrij en geurloos

**TOEPASSINGEN**

- Verlijmen en voegen van elementen in polystyreen of geëxpandeerd polyurethaan.
- Ook geschikt voor het verlijmen op beton, metselwerk, pleister, hout, metaal, PVC...

TECHNISCHE GEGEVENS	
Consistentie	Pasta
Basis	Synthetische elastomeer-emulsie in water
Trekweerstand na droging	45 kg/cm <sup>2</sup>
Open tijd	13 - 18 min.
Dichtheid	1,65 kg/l
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	12 maanden
VOS	< 50 g/l
Temperatuurbestendigheid	-25°C - +70°C

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet
Wit

**VERWERKING**

**Voorbereiding**

De oppervlakken dienen proper en droog te zijn. Wij raden aan voor het gebruik, zich ervan te verzekeren dat het product geschikt is voor zijn doel.

**Aanbrengen**

- Aanbrengen in strengen of in blokjes op het materiaal of de ondergrond.
- Het te verlijmen materiaal samendrukken in de juiste positie.
- Herpositionering is mogelijk gedurende 30 minuten.
- Zware materialen van meer dan 8 kg/m<sup>3</sup> moeten gedurende 8 tot 15 uren ondersteund worden
- Een goede kleefkracht wordt bereikt na 1 uur, maar het is noodzakelijk 24 tot 48 uren te wachten alvorens het oppervlak aan trekkrachten te onderwerpen.

**Reinigen**

Met water

**TECHNISCHE GOEDKEURINGEN**



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.