



**EIGENSCHAPPEN**

- Contactlijm op basis van polychloropreen met harsen van hoge kwaliteit en een speciaal mengsel van aromaatvrije oplosmiddelen
- Vloeibaar
- Hoge kleefkracht
- Binnengebruik

**TOEPASSINGEN**

- Voor het lijmen van gestratificeerde en gelamineerde panelen (formica, Polyrey, Oberflex, Print, Duropal, enz.), profielen in gummi en plastic, leder, hout, fineerwerk, spaanderplaten, kurk, fibro-cement, minerale wollen, metalen, tussen elkaar en op elkaar.

<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	
Kleur	Beige
Temperatuurbestendigheid	85°C
Ontvlambaar	Ja
Densiteit bij 20°C	0,90 g/cm <sup>3</sup>
Vorstvrij	Ja
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	Min. 18 maanden
Verwerkingstemperatuur	> 10°C

<b>VERPAKKING</b>
12 blikken van 750 ml/doos - 50 dozen/pallet
Blik 5 l - 108 blikken/pallet

**VERWERKING**

**Vorbereiding**

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

**Aanbrengen**

- De lijm goed omroeren voor gebruik (verpakking max. 45 minuten openlaten)
- Daarna de vlakken bestrijken met behulp van een penseel of een spatel
- De lijm 15 à 30 minuten laten drogen (afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid van het materiaal)
- De ingelijmde elementen mogen samengevoegd worden als de lijmfilm niet meer aan de vingers kleeft
- Daarna moeten de elementen hard samengedrukt worden over de hele oppervlakte
- Na het aandrukken is de verlijming niet meer corrigeerbaar

**Reinigen**

Met aceton

**VEILIGHEID**

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

**BEPERKINGEN**

Niet geschikt voor polystyreen schuim

**TECHNISCHE GOEDKEURINGEN**

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).