



EIGENSCHAPPEN

- Witte houtlijm
- Één-componentlijm op basis van polyvinylacetaat
- Droogt transparant op
- Uitzonderlijke kleefkracht
- Goede waterbestendigheid. Verbetering van de warmte- en waterbestendigheid door het persen bij hogere temperaturen (bv +70°C).
- Voldoet aan kwaliteitseis D4 van DIN/EN 204-D4 en aan EN14257 (Watt '91)

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van houtconstructies zoals raamkozijnen, buitendeuren...
- Uitstekend geschikt voor het kleven van (tropisch) hout, papier, karton en andere poreuze materialen.
- Geschikt voor het verlijmen van moeilijke houtsoorten, zoals eik en lariks.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Basis	Polyvinylacetaatdispersie
Kleur	Wit - na droging: transparant
pH	± 3
Temperatuur van de lijm, omgeving en materiaal	Ideaal tussen 18 - 20°C
Verwerkingstemperatuur	> 15°C
Vochtgehalte van het hout	8 - 10%
Verbruik	150 - 180 g/m ²
Open tijd (bij 23°C en 50% R.V.)	± 10 min.
Perstijd	Assembleerverlijming: 8 - 15 min. Verlijmen van platen en blokken: 20 - 40 min. Raamkozijnen, zacht hout: vanaf 15 min. Raamkozijnen, hard hout: ± 2 uur
Persdruk voor	Spanningsvrije stukken: 0,1 - 0,5 N/mm ² Zacht hout: 0,1 - 0,3 N/mm ² Hard hout: 0,5 - 0,8 N/mm ²
Viscositeit (brookfield spindle 2, 20 RPM)	3.500 mPa.s
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +70°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +10°C - +30°C	6 maanden

VERPAKKING
12 knijpflessen van 750 g/doos - 40 dozen/pallet
Emmer 5 kg - 60 emmers/pallet
Emmer 10 kg - 33 emmers/pallet: niet op voorraad - enkel op bestelling
Emmer 25 kg - 12 emmers/pallet: niet op voorraad - enkel op bestelling

VERWERKING

Vorbereiding

De te verlijmen delen moeten goed passend zijn, alsook stof en vetvrij zijn. Bij niet-passende delen is de afbindtijd langer en de verbindingsterkte lager. De voegen moeten zo kort mogelijk voor het lijmen worden bewerkt (bv. schaven). De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Voorafgaande hechtingstesten moeten uitgevoerd worden. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Aanbrengen

- Voor het aanbrengen, de lijm even goed doorroeren.
- De lijm gelijkmatig en dun op één zijde aanbrengen (150-180 g/m²). Bij hoge eisen van waterbestendigheid, de lijm op beide zijden aanbrengen met een lijmroller, lijmborstel of een ander geschikt toestel. De delen samenbrengen binnen 8 à 9 minuten en vervolgens samendrukken tot voldoende aanvangshechting bereikt is.
- De open tijd en perstijd hangen sterk af van de werkomstandigheden, zoals temperatuur, vochtigheid, materiaalsoort.
- Om een goed resultaat te bereiken, gelieve rekening te houden met de technische kenmerken

Reinigen

Machines en werktuigen reinigen met water voor de lijm droog is.

HOUT VERKLEURING

In sommige gevallen kan verkleuring op bepaalde houtsoorten optreden (beuk of kerselaar). Ook de invloed van ijzer kan, vanwege het looizuurgehalte van het hout, verkleuringen veroorzaken (bv. eik); Daarom raden we aan steeds vooraf een test uit te voeren.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.