



### EIGENSCHAPPEN

- Half vloeibare bestrijking op basis van bitumen, rubber en butylpolymeren
- Voor het waterdicht maken en renoveren van daken en goten
- Hecht ook op natte ondergronden

### TOEPASSINGEN

- Dichting, bescherming, renovatie en onderhoud van daken in roofing, zink, asbestcement, golfplaten
- Dichting van funderingen
- Corrosiewering van metalen oppervlakten
- Bescherming van leidingen (opgelet: isolatie kan worden aangetast door de petroleum oplosmiddelen)
- Uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen

TECHNISCHE GEGEVENS	
Basis	Bitumen, natuurlijk rubber, polymeren, oplosmiddelen, vezels...
Kleur	Zwart
Consistentie	Dik vloeibaar
Droogtijd	Stofvrij na 5 – 8 uren, afhankelijk van laagdikte en atmosferische omstandigheden Na drogen met <b>Paraphalt Reflex</b> overschilderen om te beschermen tegen UV-stralen
Oplosmiddelen	Petroleum koolwaterstoffen. Elementaire voorzorgen nemen bij applicatie.
Vlampunt	42°C
Densiteit bij 20°C	1 g/cm <sup>3</sup>
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Theoretisch verbruik	1 <sup>e</sup> indringingslaag (15% verdund): 0,750 l/m <sup>2</sup> 2 <sup>e</sup> laag: 1,200 l/m <sup>2</sup>
Houdbaarheid, in ongeopende verpakking	Min. 18 maanden

VERPAKKING
12 bussen van 1 kg/doos - 30 dozen/pallet
Bus 5 kg - 96 bussen/pallet
Bus 10 kg - 44 bussen/pallet
Bus 25 kg - 22 bussen/pallet

### VERWERKING

#### Primers

Op sterk poreuze of zeer stoffige ondergrond (beton, cementering, enz.) eerst een hechtlaag met **Paraphalt Primer** aanbrengen (droogtijd hechtlaag 30 min).

#### Aanbrengen

- Goed omroeren voor gebruik
- 2 gekruiste lagen aanbrengen met kwast, borstel, rubberschuiver of airless op schoon, stof- en vetvrij, bij voorkeur droog oppervlak
- Barsten en blaren (eerst openmaken), inborstelen met **Paraphalt Liquid**, opvullen met **Paraphalt** of dichtkleven met **Paraphalt Cold Glue**
- Verdunnen met white spirit bij koud weer en als eerste indringingslaag
- Verouderingsverschijnselen door instraling van zonlicht voorkomen door na volledige droging, de **Paraphalt Liquid** laag

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

af te schermen met een zilverkleurige zonweerkaatsende afwerkingslaag **Paraphalt Reflex**.

### **Reiniging**

Gereedschappen met white spirit

### **VEILIGHEID**

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.