



### EIGENSCHAPPEN

- Zwarte, elastisch blijvende lijm en voegpasta
- Op basis van bitumen en SBS-elastomeren
- Hecht op vrijwel alle bouwmaterialen
- Hecht ook op vochtige ondergrond en zelfs onder water
- Vormt een gladde en strakke huid en blijft flexibel

### TOEPASSINGEN

- Kleefmiddel voor bitumineuze ondergronden, roofing, dakrollen, isolatieplaten, tegels, etc.
- Waterdichte afdichting van voegen, naden, dakrandaansluitingen, afvoeren, lichtkoepelels, schoorstenen, enz.
- Dichten van lekken, noodreparaties zelfs bij regenweer.
- Opstoppen van barsten, scheuren en blaren op daken en goten in roofing of zink.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Basis	Bitumen, SBS-elastomeren en hars
Kleur	Zwart
Consistentie	Viskeuze pasta
Karakter	Elastisch
Vlampunt cc: ASTM D93	56°C (Pensky Martens)
Densiteit bij 20°C	± 1,3 g/ml
Vloei	Nihil
Vaste stof	± 88%
Verwerkingstemperatuur	+8°C - +30°C
Verbruik (voor het kleven)*	± 310 ml/m <sup>2</sup> (verhogen met 50% bij hoeken en dakranden)
Verbruik (voor het voegen)*	± 310 ml per 10 lopende meter (0,5 cm x 0,5 cm)
Houdbaarheid, in ongeopende verpakking	12 maanden

\*Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

VERPAKKING
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet

### VERWERKING

#### Aanbrengen

- Rechtstreeks en koud op alle zuivere, stof- en vetvrije materialen aanbrengen.
- Bij het aanbrengen op vochtige of natte ondergrond; de spuitmond op het oppervlak laten rusten (vooraf eerst een hechtproef nemen).
- Uitharding: afhankelijk van de atmosferische omstandigheden, de laagdikte en de porositeit van de substraten varieert de uitharding van ca. 12 u tot enkele dagen.
- Na het toepassen is er vrijwel onmiddellijk voldoende kleefkracht om aan een geringe belasting te kunnen weerstaan.
- Maximale kleefkracht na volledige droging.

**Reiniging:** Gereedschap reinigen met terpentijn (white spirit).

**VEILIGHEID** Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen op [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com).

### BEPERKINGEN

- Isolatieplaten moeten bestendig zijn tegen solventen. Polystyreenplaten kunnen aangetast worden. Compatibiliteit op voorhand testen.
- Kan vlekken veroorzaken op natuursteen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.