



EIGENSCHAPPEN

- 1-component gebruiksklare kit
- Is na het uitharden bestand tegen temperaturen tot 1250°C
- Kan na het uitharden worden overschilderd

TOEPASSINGEN

- Is uitermate geschikt voor het repareren, afdichten en opvullen van voegen, barsten en openingen rond open haarden, kachels, ovens en schoorstenen.
- Heeft een goede hechting op metaal, baksteen en beton. Het gebruik van een primer is niet nodig.
- Enkel binnenshuis te gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Uitzicht	Pasta
Verwerkingstemperatuur	+5°C en +40°C
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	30 min.
Krimp	<15%
Densiteit	1,9 g/cm ³
Shore A hardheid: ISO 868	90
Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600	3%
Temperatuurbestendigheid	Tot 1250°C
Ph	10
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	Min. 9 maanden

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet
Antraciet

VERWERKING

Voorbereiding: Alle oppervlakken dienen droog, zuiver en vetvrij te zijn. Metalen oppervlakken moeten zorgvuldig worden ontvet met Parasilico Cleaner (nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen).

Aanbrengen: Met een pistool, hand- of luchtbediend. De vorm van de dichting is zeer belangrijk. Dunne lagen vermijden.

Afwerking: Om een goede kleefkracht te bekomen, aandrukken en afstrijken met een zeepoplossing binnen de 5 minuten.

Reiniging: Niet uitgehard materiaal kan worden verwijderd met een vochtige doek. Uitgehard materiaal dient mechanisch te worden verwijderd.

VEILIGHEID Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken voor cv-installaties en gasleidingen.
- Enkel voor binnentoepassingen.
- Toepassing bij elektrische apparaten kan gevaarlijk zijn (i.v.m. de geleidbaarheid van het product).

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze bepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.