

## EPDM-Sealfix

### Elastische lijmkit voor EPDM-folies

Factsheet: EPDM-Sealfix 2306NL

Elastische lijmkit voor EPDM folies en membranen op daken en gevels. Uitstekende kleefkracht op de meest gangbare bouwmaterialen. Voldoet aan ISO11600 25LM.



#### Toepassingen

- Voor verlijming, afdichting en naadoverlappingsen van EPDM membranen en stroken
- Montage van daktrimmen en hoeklijnen, het inplakken van manchetten van accessoires zoals hemelwater- en rookgas afvoeren, enz.
- Luchtdichte afdichting rondom gevelkozijnen

#### Kenmerken en voordelen

- Op basis van Polysiloxaan
- Groot hechtspectrum w.o. EPDM, aluminium, glas, geglazuurde tegels, polyester, abs, polystyreen, messing, staal, gecoat hout, pvc, etc
- Bestand tegen alle weersinvloeden, veroudering, hoge en lage temperaturen, UV-bestendig.
- Blijvend elastisch tot 25%
- Snelle verrubbering
- Reukloos
- MEKO vrij

#### Verwerkingsadvies

Ondergronden moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Folie overlappingsen aanhouden van  $\geq 50$  mm. Lijmkit ruim aanbrengen. Voor huidvorming plaatsvindt de folie aandrukken en de lijmlaag uitrollen tot ca. 1mm dikte. Dunne voegen vermijden. Door de vele EPDM soorten worden hechtproeven aangeraden.

#### Onderbouwing en certificaten

- ISO11600 F25LM
- CE-Markering, EN15651-1: F Ext-Int
- French VOC A+ Regulation,

#### Technische eigenschappen bij 23°C en 50% RV

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verwerking:              | +5°C tot +40°C   |
| Temperatuur bestendig:   | -50°C tot +150°C |
| Huidvorming:             | 15 min.          |
| Hardheid, ISO1183:       | 20° Shore-A      |
| Soortelijk gewicht:      | 1,2 g/ml         |
| Verrubbering per 24 uur: | 2 mm             |
| Rek bij breuk, ISO8339:  | 300%             |
| Maximale vervorming:     | 25% rek/druk     |
| Organisch oplosmiddel:   | 0,00% VOC (EG)   |

#### Kleur

Zwart.

#### Omgang met het product

Verspuiten met een standaard kitpistool. Verlijmingsnaad met een roller aandrukken tot de gewenste dikte. Vlekken en gereedschap zijn na gebruik met Bloem Multicleaner of wasbenzine te reinigen. Volledig verrubberde lijm kan mechanisch verwijderd worden.

#### Open tijd

De open tijd hangt af van de luchtvochtigheid en temperatuur. Hoge temperaturen verkorten de open tijd. Voordat de lijm een huid vormt folie aandrukken en uitrollen. Niet meer lijm opbrengen dan in 15 minuten bedekt kan worden.

#### Verbruik

Kokers geven een kitril van ca. 7 meter. Met 600 ml worsten is de opbrengst ca. 15 meter.

#### Verpakkingen

Kokers à 310ml.

#### Opslag en houdbaarheid

Koel tussen +5°C en 20°C en droog bewaren. Houdbaar tenminste 15 maanden in ongeopende verpakking.

#### Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Langdurig contact met de huid voorkomen. Direct contact met levens- en genotmiddelen vermijden tot de kit verrubberd is. Na contact met ogen met veel water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het verrubberde product zonder enig risico. Zie betreffend veiligheidsblad (MSDS) voor uitvoerige informatie.

#### Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

