

TixoRoof[®]

Bitumenkit voor afdichting en reparatie op daken, goten enz.

Factsheet: TixoRoof NL2404

TixoRoof is een zwarte bitumenkit en kleefstof voor afdichting en reparatie aan dakbedekking, daktrimmen en dakkapellen, golfplaten, lichtkoepels, schoorstenen enz.



Toepassingen

- Als afdichting, verlijming en reparatie op platte en schuine daken bij daktrimmen, loodslabben, goten, lichtkoepels, schoorstenen etc.
- Geeft in het algemeen uitstekende aanhechting op bitumen, beton, hout, steen, glas en de meeste metalen. Tevens hechting op vochtige ondergronden
- Voor verlijming van bitumineuze dakdekking, APP en SBS, shingles, isolatieplaten etc.
- Het inplakken van waterafvoeren en grindbakken
- Voor noodreparaties bij regenachtig weer

Bijzondere eigenschappen

- Afdichtingskit en kleefstof op basis van bitumen
- Direct te verspuiten zonder verwarming
- Hecht normaal op meeste ondergronden
- Hoge isolerende eigenschappen
- Beschermt tegen roest en vocht

Verwerking

TixoRoof wordt aangebracht met een standaard kitpistool of accuspuit. Voor het gelijkmatig aanbrengen is een schuin afgesneden spuitmond het beste. Voor aanhechting op vochtige ondergronden moet de spuitmond zo dicht mogelijk op de ondergrond gedrukt worden waardoor vocht verdreven wordt. Voor verlijming dient TixoRoof in strepen of dotten te worden aangebracht waardoor het aanwezige oplosmiddel kan verdampen. De buitentemperatuur en temperatuur van de ondergrond, evenals de doorlaatbaarheid van de te verlijmen materialen, én de laagdikte van de kit, bepalen de huidvormingstijd en de uithardingssnelheid. Direct na het aanbrengen is de kleefkracht meestal al voldoende om lichte belastingen te weerstaan. Een optimale sterkte wordt bereikt na volledige uitharding. Het resultaat van de verlijming is afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden. Stel kokers en borsten niet bloot aan de zon of aan andere warmtebronnen. Zorg tijdens de verwerking voor voldoende ventilatie.

Technische eigenschappen bij 23°C en 50% luchtvochtigheid

Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +30°C
Huidvorming:	≥ 30 min.
Uitharding:	≥ 12 uur
Basis:	Bitumen, harsen en elastomeren
Uitharding:	Physikalisch drogend
Karakter:	Plasto-elastisch
Soortelijk gewicht:	1,2 g/cm ³
Vloei:	Nihil
Brandgedrag:	Licht ontvlambaar
Zelfontbranding:	Bij ca. 400°C
Reiniging:	Met wasbenzine

Ondergronden

Hechtvlakken dienen schoon, zonder losse delen en, stof- en vetvrij te zijn. Bij specifieke toepassingen en/of natte ondergronden worden vooraf hechtproeven geadviseerd.

Beperkingen

TixoRoof kan o.a. toegepast worden voor de verlijming van kunststoffen zonder weekmakers. Niet geschikt voor het gebruik op natuursteen; dit kan vlekken veroorzaken. Voor het verlijmen van EPDM, EPDM Sealfix of EPDM Sealer gebruiken. De verdraagzaamheid met polystyreen en onbekende ondergronden dient vooraf getest te worden.

Kleur

Zwart

Verpakkingen

Kokers à 300 ml.

Opslag en houdbaarheid

Minstens 36 maanden in ongeopende verpakking mits droog bewaard bij temperaturen tussen 10°C en 25°C.

Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt dat langdurig contact met de huid te voorkomen is. Bij oogcontact grondig met water spoelen en zo nodig een arts raadplegen en product tonen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico. Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.

Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.